

Ficha técnica

Composição: 100% Poliéster **Largura Acabado:** 140 cm / 1,40 m **Comprimento da Peça:** 60 metros lineares

Acabamentos:



Ultra Violeta



 Repelência Água



 Antimicrobiano



P.U P.U

Solidez à luz, chuva e orvalho

O QUV simula os efeitos de degradação na superfície de produtos, causados pela luz solar, chuva e orvalho. Os materiais são expostos em ciclos alternados de luz e umidade em temperaturas elevadas e controladas. No equipamento são utilizadas lâmpadas UVA-340. Após a exposição, mede-se a variação de cor através de espectrofotômetro, sendo este da marca KONICA MINOLTA, modelo CM-3600d. A leitura foi feita em reflectância. O teste foi feito seguindo a norma ASTM D4329-05 – Ciclo A – “Standard Practice for Fluorescent UV Exposure of Plastic”, com lâmpada de irradiância de 0,89 W/m².

(ISO 4892-- UVA-340)

Periodo	6	1 Ano	2 Anos	3 Anos	3 Anos
Nota (onde a nota mínima é 1 e máxima é 5)	5	5	5	5	5

Tolerancia: Valores sensíveis de tolerância de $\pm 5\%$

Instruções de Manutenção:



Aplicação: Ambientes Internos e Externos

Armazenamento do tecido:

Estocar na posição horizontal "tipo lenha", sempre sobre paletes, jamais em contato direto com o chão.

Não armazenar as peças na posição vertical bem como batê-las contra o chão ao descarregar.

Manter em ambiente livre de umidade, fresco e ventilado

Garantia: 3 anos



texion.



poliéster

Outras Características:

- Evita condensação de calor e humidade
- Boa repelência de outros líquidos
- Resistência contra bactérias, vírus, leveduras e mofo.
- 99,9% eficaz contra CORONAVÍRUS

Resultados de repelência à água

(AATCC 22/17 – Water Repellency: Spray Test)

Classificação da face do tecido pós o teste:		100
100	sem odor ou molhamento da amostra	
90	ligeira aderência aleatória ou molhamento da face da amostra	
80	molhamento da face da amostra em pontos de pulverização	
70	molhamento parcial da amostra além dos pontos de pulverização	
50	molhamento completo de toda a face da amostra além dos pontos de pulverização	
00	molhamento completo de toda a face da amostra	

Características físicas

Pilling

ISO 12945-2:2000	Número de Ciclos	Nota
Legenda:	125	5
5 - Sem presença de Pilling	500	5
4 - Pilling levemente formado	1000	5
3 - Pilling moderado	2000	5
2 - Pilling distinto	5000	5
1 - Pilling grave	7000	5

Abrasão

ISO 12947-2:2016	Número de Ciclos	Nota
Legenda:	1000	5
5 - Sem desgaste	5000	5
4 - Desgaste leve	15000	5
3 - Desgaste moderado	20000	5
2 - Desgaste distinto - 50%	25000	5
1 - Desgaste severo - 100%	30000	5